

EXTRASOFT PUTTY

Stucco universale cremoso a basso peso specifico

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO


Stucco universale a basso peso specifico per la stuccatura di ogni tipo di supporto, dotato di ottima spatolabilità e compattezza. Eccezionale carteggiabilità, minima permeabilità all'umidità, forte potere adesivo ed ottima finitura. Non aggiunge peso ai manufatti dove la leggerezza è importante. Durante la carteggiatura si ha una maggiore quantità di materiale asportato a particelle grosse con una notevole riduzione di polvere dispersa nell'ambiente.

VOC 25 g/l - inferiore ai 250 g/l , limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42

NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliesteri insature e cariche speciali
Peso specifico:	1,20 ± 0,1 kg/l
Colori disponibili:	Bianco
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni adeguate di conservazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	<ul style="list-style-type: none">• Lamiera zincata, alluminio e sue leghe, ferro, lamiera d'acciaio, plastiche.• Vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate.• Pulire bene la superficie da trattare ed assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere.• Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare.
---	---






AVVERTENZE

<ul style="list-style-type: none">• Miscelare accuratamente lo stucco con 2-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perche' potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.• Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.• Conservare in luogo fresco ed asciutto.

EXTRASOFT PUTTY

Stucco universale cremoso a basso peso specifico

APPLICAZIONE

	2-3% induritore in pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Applicazione a spatola
	25' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P100-P240

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente nitro o da lavaggio.

PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Primer 1K
 Stucco spray
 Fondo acrilico 2K

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti