

1K ADHESION PROMOTER SPRAY
Promotor de aderência

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Promotor de aderência com poder anticorrosivo.
Excelente aderência sobre diversos substratos como plástico, galvanizado, alumínio, aço, entre outros.
Grande rapidez de secagem
Recomenda-se a utilização como promotor de aderência. Repintar com aparelho 1K ou 2K para um melhor resultado.

VOC 701 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TÉCNICAS


Composição:	Mistura de resinas
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Cor:	Cinza
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

ADVERTÊNCIAS

- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +10°C e +25°C

1K ADHESION PROMOTER SPRAY Promotor de aderência

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	<p>Agitar bem o aerossol antes de utilizar, aproximadamente 1 minuto após ter ouvido o ruído do misturador. Proteger as áreas que não devem ser pintadas. Fazer uma prova de pintura. Comprovar a cor.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>1-2 camadas Espessura filme seco: 7-15 µ/capa Aplicar camadas finas</p>
	<p>20 min</p>
	<p>20°C: aprox 12 min</p>
	<p>Repintar com aparelho 1K ou 2K 20°C: 15 min - 2h</p>

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos