

PUTTY FOR PLASTIC
Masilla para plásticos

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO


Masilla a base de resina de poliéster insaturadas, concebida para la reparación de cualquier tipo de plásticos utilizados en carrocería, especialmente para parachoques. Su particular composición permite una excepcional adherencia sobre polipropileno y excelente lijado y flexibilidad. Su bajo peso específico permite realizar reparaciones incrementando mínimamente el peso del soporte reparado.

VOC <250 g/l Conforme a los límites de la categoría impuestos por la Directiva 2004/42/CE 2004/42/IIIB (b) (250) 41g/l

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas poliéster insaturadas, cargas minerales y cargas especiales
Peso específico:	1.7 ± 0,1 kg/l
Color:	Gris oscuro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

PREPARACION DEL SOPORTE






	<ul style="list-style-type: none"> • Chapa galvanizada, hierro, acero, aluminio y fibra de vidrio • Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas • Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante 6005 y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc.. • Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar.
---	---

ADVERTENCIAS

- Mezclar cuidadosamente con 2-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado.
- No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C
- Conservar en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.

PUTTY FOR PLASTIC
Masilla para plásticos

APLICACIÓN

	2-3% endurecedor en pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Aplicación a espátula
	25' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P180-P240

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente nitro o de limpieza antes del endurecimiento del producto.

CONTINUACION DE LA APLICACIÓN

Plastic-Paint
 Imprimación 1K para plásticos

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.