

**ULTRALIGHT PUTTY**  
**Masilla poliéster ultraligera**


---

**DESCRIPCION Y CAMPO DE USO**


Masilla universal ultraligera para la reparación de cualquier soporte, de fácil aplicación y óptima adherencia. Su particular composición permite un excepcional facilidad de lijado, mínima permeabilidad a la humedad, fuerte poder de adhesión y óptimo acabado. No añade peso a las reparaciones, donde es importante la reducción de peso como en los sectores de náutica, aeronáutica, vehículos industriales, autobuses, etc. Durante su lijado se genera una mayor cantidad de partículas de polvo gruesas, con una notable reducción de la dispersión de polvo del lijado en el ambiente.

VOC 16 g/l - conforme a los límites de la categoría impuestos por la Directiva 2004/42/EC IIB (b) (250)

**NOTAS TECNICAS**

Composición:	Resinas poliéster insaturadas y cargas minerales
Peso específico:	1,00 ± 0,1 kg/l
Color:	Gris
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

**PREPARACION DEL SOPORTE**






	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapa galvanizada, hierro, acero, aluminio y fibra de vidrio.</li> <li>• Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas.</li> <li>• Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante 6005 y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc.</li> <li>• Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar.</li> </ul>
---	--

**ADVERTENCIAS**

- Mezclar cuidadosamente con 2-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado.
- No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C.
- Conservar en lugar fresco y seco.

**ULTRALIGHT PUTTY**  
**Masilla poliéster ultraligera**

**APLICACIÓN**

	2-3% endurecedor en pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Aplicación a espátula
	20' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P100-P240

**LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN**

Con disolvente nitro o de limpieza.

**CONTINUACION DE LA APLICACIÓN**

Primer 1K  
 Masilla poliéster a pistola  
 Aparejo acrílico 2K

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.