

EXTRASOFT PUTTY

Betume universal de baixo peso específico e de textura cremosa

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Betume universal de baixo peso específico e de textura cremosa para betumar qualquer tipo de suporte, com ótima aplicabilidade e compactação. A sua composição particular permite lixar de forma excepcional, com mínima permeabilidade à humidade, forte poder adesivo e ótimo acabamento.


Não adiciona peso aos fabricados onde a leveza é importante, como nos setores náutico, aeronáutico, veículos industriais, autocarros, etc.

O VOC do produto pronto para utilização é 24 g/l, medido de acordo com o limite categoria ditado pela Declaração Europeia 2004/42/IIIB(b)(250).

NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada, cargas minerais e cargas especiais
Peso específico:	1,20 ± 0,1 kg/l
Cor:	Branco
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses






PREPARAÇÃO DO SUBSTRAT

	<ul style="list-style-type: none">• Chapa zincada, alumínio e suas ligas, chapa de aço, plásticos.• Pinturas originais, pinturas velhas bem consolidadas. • Limpiar bem a superfície a tratar com desengordurante 6005 e assegurar que está seca e insenta de silicones, cêras, gorduras, etc.• Sobre primários, fundos ou esmaltes, lixar e limpar antes de aplicar.
---	--

ADVERTÊNCIAS

- Misturar cuidadosamente o betume com 2-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.
- Não utilizar o produto a temperatura inferior a 5°C.
- Conservar em lugar fresco e seco.

EXTRASOFT PUTTY
Betume universal de baixo peso específico e de textura cremosa
APLICAÇÃO

	2-3% endurecedor em pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Aplicação à espátula
	25' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P100-P240

LIMPESA DOS UTENSILIOS

Com dissolvente nitro ou de limpeza

CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Primer 1K
 Betume spray
 Aparelho Acrilico 2K

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos