

FICHA TÉCNICA: S-83400

GLOSS BLACK TOPCOAT SPRAY Pintura negro brillante

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Pintura acrílica de alta calidad.

Gracias a su pulverizado profesional, también aplicable en superficies grandes.

Una pigmentación extremadamente alta y aditivos específicos proporcionan un alto poder de cubrición, grosores de capas altos pero con reducida formación de chorreos y buena adherencia directamente sobre el acero, aluminio y galvanizado.

Producto aplicable tanto en reparaciones parciales como parches.

VOC 692 g/I - 2004/42/EC - IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resina acrílica termoplástica
Peso específico:	0,8 kg/l a 20ºC
Color:	Negro brillante
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.



FICHA TÉCNICA: S-83400

GLOSS BLACK TOPCOAT SPRAY Pintura negro brillante

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	Agitar muy bien el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.
	20-25 cm
	2-3 capas Espesor film seco: 15-20 μ/capa
<u>}</u> †}†	5 min
	20ºC: 10-15 min
	20ºC: 60 min
*	para aumentar el grado de brillo y para mejorar la resistencia a la gasolina, se puede repintar después de aprox. 15 min (20ºC) de secado con barniz 1K.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Kimakem srl