

LIGHT PUTTY

Betume multifuncional ligeiro

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO


Betume universal flexível, especificamente estudado para obter um baixo peso específico. Ótima espatualação, fácil lixagem, elasticidade e resistência aos choques. Permeabilidade mínima à humidade, com maior resistência ao exterior e maior poder de ancoragem. Não pressupõe um sobrepeso em trabalhos onde a ligeireza é importante.

O VOC do produto pronto para utilização é 25 g/l, medido de acordo com o limite categoria ditado pela Declaração Europeia 2004/42/II(b)(250).

NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster insaturada e cargas minerais
Peso específico:	1,20 ± 0,1 kg/l
Cor:	Beige
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses

PREPARAÇÃO DO SUBSTRAT






	<ul style="list-style-type: none">• Chapa zincada, alumínio, aço, plástico.• Pinturas originais, pinturas velhas bem consolidadas.• Limpiar bem a superfície a tratar com desengordurante 6005 e assegurar que está seca e insenta de silicones, cêras, gorduras, etc.• Sobre primários e esmaltes, lixar e limpar antes de aplicar.
---	---

ADVERTÊNCIAS

- Misturar com 2-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma quantidade excessiva de endurecedor, para evitar problemas durante a fase de repintura.
- Não utilizar o produto a temperatura inferior a 5°C
- Conservar em lugar fresco e seco entre +5°C y +30°C.

LIGHT PUTTY
Betume multifuncional ligeiro

APLICAÇÃO

	2-3% endurecedor em pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Aplicação à espátula
	25' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P100-P240

LIMPESA DOS UTENSILIOS

Com dissolvente nitro ou de limpeza antes de endurecer.

CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Primer 1K
 Betume spray
 Aparelho Acrílico 2K

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos